

PARAFON Singel



Sertifikat nummer

0809-CPR-1013 / VTT Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Kort beskrivelse

PARAFON Singel er en
frittstående, lydabsorberende
akustikkplate av brannsikker steinull
med overflatelaget Classic av høy
kvalitet og malte kanter.

Bruksforhold

Kan benyttes kontinuerlig i 95 %
relativ fuktighet ved en temperatur på
+30 °C. Sporadisk også på 100 % og
40 grader.

Mål

Mål		
Tykkelse	Bredde x lengde	Vekt
Kant A, Singel:		
40 mm	600 x 1200 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	600 x 1500 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	600 x 1800 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 1200 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 1500 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 1800 mm	5,6 kg/m ²
40 mm	1200 x 2400 mm	5,6 kg/m ²
Circle/Diameter:		
40 mm	1000 mm	5,6 kg/m ²

Emballasje

Forpakning

Kartong

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Other Fire Properties

Egenskap	Verdi	I henhold til
Brennbarhet	Grunnproduktet er ubrennbart	EN ISO 1182

Lydabsorpsjon i absorpsjon areal per enhet (m²Sabine). Veid absorpsjon faktor og absorpsjon klasse kan ikke spesifiseres. Se tab Akustikk.

Mekaniske egenskaper

Strekk / bøyestrekfasthet

Egenskap	Verdi	I henhold til
Bøying strekkfasthet	NPD	EN 13964:2014

Andre mekaniske egenskaper

Egenskap	Verdi	I henhold til
Riveegenskaper	NPD	EN 13964:2014

Utslipp

Egenskap	Verdi	I henhold til
Utslipp i innelima	M1	Finnish Classification

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet

Egenskap	Verdi	I henhold til
Lekkasje av formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Utslipp av asbestfibre	Inneholder ikke asbest	EN 13964:2014

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot varme, reaksjon mot brann, værpåvirkning, aldring/foringelse

Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasseklassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.

Overflater

Belegg

Hvitt innfarget glassfibreytterlag.
Bakside: Tynn glassfiberfilt.


Glansfaktor

Ca. 2

Lysrefleksjon

Ca. 83 %

Farger



Hvit NCS S 0500-N

Kanter

Behandling av kanter

Dekkmalte kanter

Montering

Monteres med egnet wire som festes i Singelplaten med en kort spiralfjær, en såkalt pig tail.


Rengøring og vedlikeholdelse

Børsting eller støvsuging med myk børste. Tørkes av med fuktig klut eller svamp.

Kassering og gjenvinning

Kan brukes som isolasjon eller leveres på avfallsdeponi. Ingen restriksjoner.

Lydkurver



PAROC AS, Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Tel. +47 22 627 172, Fax +47 31 281 110, www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterie. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.